

Afsyingsvejledning for udvendigt murværk.

Må ikke afsyres. Opmures rent. For at rengøre murværket anvendes vand. Syre på denne sten giver misfarvninger.

Gælder for:
2.1.31 Gule sandfarvede blødstrøgne
2.4.26 Gul/brune blødstrøgne

Afsyring bør undgås, men kan om nødvendigt udføres med saltsyre 1:20, der leveres færdigblandet til byggepladsen (1 del syre til 20 dele vand), efter vejledning fra EGERSUND Tegl®. Anvendes en anden metode, der giver større syrebelastning, risikeres misfarvninger og producentens ansvar bortfalder (syrebelastningen kan efterfølgende eftervises ved prøvning).

Vejledning fra EGERSUND Tegl® findes på vor hjemmeside www.egersund-tegl.dk eller kan få ved henvendelse til EGERSUND Tegl®

Gælder for alle produkter, undtagen 2.1.31 og 2.4.26

Afrensingsvejledning for konkrete produkter fremgår af etiketten på vore murstenspaller.
For yderligere informationer henvises til MURO's anvisning på vor hjemmeside www.egersund-tegl.dk